

Bona Mix & Fill

Fisa tehnica de lucru

Bona Mix & Fill este un chit de rosturi pe baza de apa ce se mixeaza impreuna cu rumegusul rezultat in urma slefuirii, rezultand o pasta consistenta si de culoare potrivita tipului de lemn. Mix & Fill se utilizeaza pentru astuparea rosturilor de pana la 2mm latime si a altor defecte ale parchetului. Este compatibil cu toate lacurile si uleiurile Bona, conferind parchetarului, posibilitatea de a lucra cu un intreg sistem pe baza de apa.

- Compatibil cu toate lacurile si uleiurile Bona
- Fara continut de solventi
- Fara miros neplacut
- Astupa rosturile
- Pe baza de apa, dar anti-coroziv
- Uscare rapida
- Usor de slefuit
- Intotdeauna are culoarea potrivita lemnului

Date tehnice

Tip de finisaj:	Dispersie acrilica
VOC:	10g/L
Mixare:	Pana obtineti o pasta consistenta
Timp de uscare:	Pentru Slefuire: aprox.20min, depinzand de latimea si adancimea rostului acoperit
Unelte de aplicare:	Spaclu de otel inoxidabil
Rata de consum:	Aprox. 1L/10m ² depinzand de latimea si adancimea rostului
Siguranta:	Neclasificat
Valabilitate:	Cel putin 1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale. Recipientele goale sunt reciclabile.
Ambalare: (incl.intaritor)	3 x 5L (44 baxuri per palet) 10 x 1L (50 baxuri per palet)

*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.

Pregatire

Suprafata, ce urmeaza a fi chituita, trebuie sa fie curata, uscata si necontaminata. Pardoselile nou instalate si cele vechi trebuiesc slefuite pana la lemnul crud. Ultima etapa de slefuire trebuie realizata cu abraziva de granulatatie 100 – 120. Rumegusul rezultat din aceasta slefuire se va utiliza pentru obtinerea pastei de chituit.

Scheme de aplicare

Nota: Agitati foarte bine recipientul inainte de utilizare.

Mix & Fill trebuie mixat cu rumegusul pastrat de la slefuire pana la obtinerea unei paste de consistenta "smantanei" ce sa permita aplicarea cu spaclul din otel inoxidabil. Aceasta trebuie aplicata pe intreaga suprafata, perpendicular pe lamele. Rosturile mai mari pot necesita o noua aplicare pentru umplerea corespunzatoare. N.B. Mix & Fill nu este pretabil rosturilor mai mari de 2mm.

Finisaje



Bona[®]

Bona Mix & Fill

Fisa tehnica de lucru

Timp de uscare: aprox.20min. la 20°C/ 55% umiditate relativa aer. Acest timp de uscare poate creste in situatia rosturilor mai adanci sau mai largi.

Dupa ce Mix & Fill s-a uscat, suprafata trebuie slefuita iarasi pana la lemnul crud cu o abraziva de granulatie 100 – 120, eventual cu Bona Scrad (pad maro si aripioare abrazive). Dupa acesta, suprafata poate fi tratata cu lacurile sau uleiurile Bona.

Intretinere

Bona Mix & Fill trebuie sa primeasca intotdeauna o tratare cu lac sau ulei pentru a preveni modificarea culorii cauzata de umezeala.

Finisaje



Bona[®]